

アスファルト混合物温度管理一覧表

東瀝青建設株式会社  
船橋工場

認定混合物 記号	混合物名	出荷温度	到着温度	敷均温度	初期転圧温度	二次転圧温度	開放温度
V-02	粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]	165±10℃	160±10℃	155±10℃	148±10℃	130±10℃	50℃以下
V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]						
V-04	密粒度アスファルト混合物(20)[50回]						
V-04A	密粒度アスファルト混合物(20)[75回]						
V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
V-08	細粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
V-10	開粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
V-11	透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回]						
Rp-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] (他産業再生資材使用)						
R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]						
Rp-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] (他産業再生資材使用)						
R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回]						
Rp-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] (他産業再生資材使用)						
R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]						
Rp-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] (他産業再生資材使用)						
R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
Rp-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] (他産業再生資材使用)						
R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]						
Rp-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] (他産業再生資材使用)						
R-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 改質Ⅱ型	178±5℃	173±5℃	168±5℃	163±5℃	130±10℃	50℃以下
Rp-03A	再生特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 改質Ⅱ型 (他産業再生資材使用)						
R-05A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 改質Ⅱ型						
Rp-05A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 改質Ⅱ型 (他産業再生資材使用)						
R-07A	再生特別対策密粒度アスファルト混合物(13)[75回] 改質Ⅱ型						
V-21(K)	特別対策ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] 改質H型	170±5℃	165±5℃	160±5℃	155±5℃	90℃以下	50℃以下